Technisches Datenblatt



CENTROMID 6 GF / PA 6 GF 30

Physikalische Eigenschaften			
	Wert	Einheit	Prüfmethode
Dichte	1,34	g/cm³	ISO 1183
Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23 °C / 50% r.F.)	2,10	%	ISO 62
Wasseraufnahme (bei Sättigung in Wasser von 23 ℃)	6,60	%	ISO 62
Mechanische Eigenschaften			
	Wert	Einheit	Prüfmethode
Streckspannung [v = 50 mm/min]	120	MPa	ISO 527-2
Bruchspannung [v = 5 mm/min]	-	MPa	ISO 527-2
Nominelle Bruchdehnung	-	%	ISO 527-2
Zug – E – Modul	8700	MPa	ISO 527-2
Biege – E – Modul	-	MPa	ISO 178
Kugeldruckhärte (30 secWert)	43	MPa	ISO 2039-1
Rockwellhärte (gemessen an 10 mm dicken Probekörpern)	-		ISO 2039-2
Charpy – Schlagzähigkeit (+23 °C)	>50	kJ/m²	ISO 179/1eU
Charpy – Kerbschlagzähigkeit (+23 °C)	5	kJ/m²	ISO 179/1eA
Elektrische Eigenschaften			
	Wert	Einheit	Prüfmethode
Spez. Durchgangswiderstand [≥]	10 ¹²	Ohm · m	IEC 60093
Spez. Oberflächenwiderstand [≥]	10 ¹³	Ohm	IEC 60093
Dielektrizitätszahl (bei 1 MHz)	-	10 ⁶ Hz	IEC 60250
Dielektrizitätszahl (bei 100 Hz)	-	10 ² Hz	IEC 60250
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz)	-	10 ⁶ Hz	IEC 60250
Dielektrischer Verlustfaktor (bei 100 Hz)	-	10 ² Hz	IEC 60250
Elektr. Durchschlagsfestigkeit K20/K20 (in Trafoöl)	-	kV/mm	IEC 60243-1
Vergleichszahl der Kriechbewegung CTI	-		IEC 60112
Thermische Eigenschaften			
	Wert	Einheit	Prüfmethode
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. kurzzeitig)	180	${\mathfrak C}$	
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. dauernd)	100	C	
Untere Gebrauchstemperatur	-20	$\mathcal C$	
Wärmeformbeständigkeit (Verfahren HDT A)	210	C	ISO 75-2
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (längs 23 – 60 °C)	0,26	10 ^{-4/K}	ISO 11359
Wärmeleitfähigkeit (+23 °C)	0,28	W/(K·m)	DIN 52612
Brennbarkeit nach UL-Standard (Dicke 3 und 6 mm)	HB	Klasse	UL 94
Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B/50)	-	C	ISO 306
Schmelztemperatur (DSC, 10 K/min)	220	$\mathcal C$	ISO 3146