



Barres

Diamètres mm	Tolérances de diamètre mm		Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m	Poids noir kg/m
10	+ 0,1	+ 0,7	1000 3000	0,098	0,098
12	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,142	0,142
15	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,218	0,218
16	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,247	0,247
18	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,311	0,311
20	+ 0,2	+ 0,8	1000 3000	0,382	0,382
22	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,464	0,464
25	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,596	0,596
28	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,743	0,743
30	+ 0,2	+ 1,0	1000 3000	0,851	0,851
32	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	0,972	0,972
36	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,224	1,224
40	+ 0,2	+ 1,2	1000 3000	1,505	1,505
45	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	1,906	1,906
50	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,345	2,345
56	+ 0,3	+ 1,3	1000 3000	2,932	2,932
60	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	3,376	3,376
65	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	3,953	3,953
70	+ 0,3	+ 1,6	1000 3000	4,575	4,575
75	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	5,277	5,277
80	+ 0,4	+ 2,0	1000 3000	5,992	5,992
85	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	6,776	6,776
90	+ 0,5	+ 2,2	1000 3000	7,584	7,584
95	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	8,472	8,472
100	+ 0,6	+ 2,5	1000 3000	9,372	9,372
105	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	10,376	10,376
110	+ 0,7	+ 3,0	1000 3000	11,369	11,369
115	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	12,472	12,472
120	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	13,560	13,560
125	+ 0,8	+ 3,5	1000 3000	14,692	14,692
130	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	15,919	15,919
135	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	17,144	17,144
140	+ 0,9	+ 3,8	1000 3000	18,415	18,415
150	+ 1,0	+ 4,2	1000 3000	21,163	21,163
155	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000	22,629	22,629
160	+ 1,1	+ 4,5	1000 3000	24,086	24,086
165	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	25,680	25,680
170	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	27,230	27,230
175	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	28,826	28,826
180	+ 1,2	+ 5,0	1000 3000	30,468	30,468
190	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	33,992	33,992
200	+ 1,3	+ 5,5	1000 3000	37,598	37,598

Ébauches creuses

Diamètres mm	Tolérances du diamètre extérieur mm	Tolérances du diamètre intérieur mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m	Poids noir kg/m
-----------------	---	---	------------------------------	-----------------------	--------------------

Ebauches creuses en Centromid | PA 6.6 sur demande.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur:

■ Produits standards (disponibles sur stock)

Plaques fines | Plaques

Épaisseurs mm	Tolérances d'épaisseur mm		Largeurs mm	Longueurs livrables mm	Poids naturel kg/m	Poids noir kg/m
2	- 0,15	+ 0,15	1000	1000 2000	2,366	2,366
2,5	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	2,958	2,958
3	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	3,549	3,549
4	- 0,2	+ 0,2	1000	1000 2000	4,733	4,733
5	- 0,25	+ 0,25	1000	1000 2000	5,916	5,916
6	- 0,25	+ 0,25	1000	1000 2000	7,099	7,099
8	+ 0,2	+ 1,1	1000	1000 2000	10,234	10,234
10	+ 0,2	+ 1,1	500	1000 3000	6,300	6,300
10	+ 0,2	+ 1,1	610	1000 3000	7,686	7,686
12	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	7,631	7,631
12	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	9,310	9,310
15	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	9,406	9,406
15	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	11,475	11,475
20	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	12,364	12,364
20	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	15,084	15,084
25	+ 0,3	+ 1,5	500	1000 3000	15,322	15,322
25	+ 0,3	+ 1,5	610	1000 3000	18,692	18,692
30	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	18,634	18,634
30	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	22,734	22,734
35	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	21,592	21,592
35	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	26,342	26,342
40	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	24,550	24,550
40	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	29,951	29,951
45	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	27,508	27,508
45	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	33,560	33,560
50	+ 0,5	+ 2,5	500	1000 3000	30,466	30,466
50	+ 0,5	+ 2,5	610	1000 3000	37,168	37,168
60	+ 0,5	+ 3,5	500	1000 3000	36,677	36,677
60	+ 0,5	+ 3,5	610	1000 3000	44,746	44,746

INFORMATIONS PRODUITS

Nom du produit: Centromid
 Abréviations: PA 6.6
 Désignation: Polyamide 6.6

Formes: Barres, Ébauches creuses, Plaques fines, Plaques
 Couleurs: Naturel, Noir, Couleurs désirées
 Densité: 1,14 g/cm³

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%
 Tolérances de largeur: + 0,5% à + 4%

■ Produits standards (disponibles sur stock)