



Barres

| Diamètres mm | Tolérances de diamètre mm | | Longueurs livrables mm | Poids noir kg/m |
|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|
| 12 | + 0,2 | + 0,9 | 1000 3000 | 0,162 |
| 16 | + 0,2 | + 0,9 | 1000 3000 | 0,282 |
| 20 | + 0,2 | + 0,9 | 1000 3000 | 0,434 |
| 25 | + 0,2 | + 1,2 | 1000 3000 | 0,679 |
| 30 | + 0,2 | + 1,2 | 1000 3000 | 0,969 |
| 40 | + 0,2 | + 1,6 | 1000 3000 | 1,72 |
| 50 | + 0,3 | + 2,0 | 1000 3000 | 2,691 |

INFORMATIONS PRODUITS

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------|
| Nom du produit: | Centro HPM | Formes: | Barres |
| Abréviations: | PPSU | Couleurs: | Noir |
| Désignation: | Polyphénylsulfone | Densité: | 1,29 g/cm ³ |

Barres

| Diamètres mm | Tolérances de diamètre mm | | Longueurs livrables mm | Poids jaune kg/m |
|-----------------|------------------------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 10 | + 0,2 | + 0,8 | 1000 3000 | 0,109 |
| 16 | + 0,2 | + 0,9 | 1000 3000 | 0,271 |
| 20 | + 0,2 | + 0,9 | 1000 3000 | 0,417 |
| 30 | + 0,2 | + 1,2 | 1000 3000 | 0,932 |
| 40 | + 0,2 | + 1,6 | 1000 3000 | 1,654 |
| 50 | + 0,3 | + 2,0 | 1000 3000 | 2,586 |

INFORMATIONS PRODUITS

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------------------|
| Nom du produit: | Centro HPM | Formes: | Barres |
| Abréviations: | PSU | Couleurs: | Jaune (translucide) |
| Désignation: | Polysulfone | Densité: | 1,24 g/cm ³ |

Barres

| Diamètres mm | Tolérances de diamètre mm | | Longueurs livrables mm | Poids ambre kg/m |
|-----------------|------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|
| 12,7 | + 0,0 | + 0,1 | 2440 | 0,164 |
| 25,4 | + 0,0 | + 0,1 | 2440 | 0,66 |
| 38,1 | + 0,0 | + 0,15 | 2440 | 1,484 |
| 50,8 | + 0,0 | + 0,15 | 2440 | 2,631 |
| 76,2 | + 0,0 | + 6,5 | 1220 | 6,984 |
| 101,6 | + 0,0 | + 6,5 | 1220 | 11,943 |

INFORMATIONS PRODUITS

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------|------------------------|
| Nom du produit: | Centro HPM | Formes: | Barres |
| Abréviations: | PEI | Couleurs: | Amber (translucide) |
| Désignation: | Polyétherimide | Densité: | 1,27 g/cm ³ |

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tolérances de longueur: 0% à + 3%

Tolérances de largeur: