Facteur de perte diélectrique

Nom commercial	Abréviations	Désignation	Valeur	Unité
CENTRODAL C	POM C	Polyoxyméthylène Copolymère	0.008	10^6 Hz
CENTRODAL C FG	POM C FG	Polyoxyméthylène Copolymère grade alimentaire	0.008	10^6 Hz
CENTRODAL W	POM W	Polyoxyméthylène C + Agrément KTW	0.008	10^6 Hz
CENTRODAL H	POM H	Polyoxyméthylène Homopolymère	0.008	10^6 Hz
CENTRODAL GL	POM + PE	Polyoxyméthylène + PE-UHMW	0.007	10^6 Hz
CENTRODAL TF	POM + PTFE	Polyoxyméthylène + PTFE	0.008	10^6 Hz
CENTRODAL GF	POM GF 30	Polyoxyméthylène + 30% Fibres de verre	0.006	10^6 Hz
CENTRODAL LF	POM LF	Polyoxyméthylène Electro-conducteur	-	10^6 Hz
CENTRODAL MD	POM MD	Polyoxyméthylène Magnétiquement détectable	-	10^6 Hz
CENTROGUARD	POM CG	Polyoxyméthylène C + Substances actives antimicrobiennes	0.008	10^6 Hz
CENTROLYTE	PET	Polyéthylène téréphtalate	0.014	10^6 Hz
CENTROLYTE FG	PET FG	Polyéthylène téréphtalate grade alimentaire	0.014	10^6 Hz
CENTROLYTE ZX	PET ZX	Polyéthylène téréphtalate avec Additif de lubrifiant	0.014	10^6 Hz
CENTROMID 6 E	PA 6 E	Polyamide 6 Extrudé	0.021	10^6 Hz
CENTROMID 6 E FG	PA 6 E FG	Polyamide 6 Extrudé + grade alimentaire	0.021	10^6 Hz
CENTROMID 6 G	PA 6 Coulé	Polyamide 6 Coulé	0.016	10^6 Hz
CENTROMID 6 GF	PA 6 GF 30	Polyamide 6 + 30 % Fibres de verre	-	10^6 Hz
CENTROMID 6.6	PA 6.6	Polyamide 6.6	0.020	10^6 Hz
CENTROMID 6.6 FG	PA 6.6 FG	Polyamide 6.6 grade alimentaire	0.020	10^6 Hz
CENTROMID 6.6 GL	PA 6.6 + PE	Polyamide 6.6 + PE	0.020	10^6 Hz
CENTROMID 6.6 GF	PA 6.6 GF 30	Polyamide 6.6 + 30% Fibres de verre	-	10^6 Hz
CENTROMID 12	PA 12	Polyamide 12	0.026	10^6 Hz
CENTROMID 12 GF	PA 12 GF 30	Polyamide 12 + 30% Fibres de verre	0.04	10^6 Hz
CENTROMID 12 souple	PA 12 souple	Polyamide 12 souple	-	10^6 Hz
CENTROMID 12 LE souple	PA 12 LE souple	Polyamide 12 sécurité alimentaire souple	-	10^6 Hz
CENTROCARB	PC	Polycarbonate	0.009	10^6 Hz
CENTROCARB GF	PC GF 30	Polycarbonate + 30% Fibres de verre	0.008	10^6 Hz
CENTROPHEN	PPE	Éther de polyphénylène	0.001	10^6 Hz
CENTROPHEN GF	PPE GF 30	Éther de polyphénylène + 30% Fibres de verre	0.001	10^6 Hz
CENTROSOL	ABS	Acrylonitrile butadiène styrène	0.008	10^6 Hz
CENTROLEN	PE-HD	Polyéthylène haute densité	0.0002	10^6 Hz
CENTROLEN	PE-UHMW	Polyéthylène basse pression à Ultra-haut poids moléculaire	0.0010	10^6 Hz
CENTROLEN	PP-H	Polypropylène Homopolymère	-	10^6 Hz
CENTROLEN	PPs	Polypropylène difficilement inflammable	0.0012	10^6 Hz
CENTROLEN	PP GF 30	Polypropylène + 30% Fibres de verre	-	10^6 Hz
CENTROLEN	PP LF	Polypropylène Electro-conducteur	-	10^6 Hz
CENTROLAB HT	PP-HT	Polypropylène haute température	-	10^6 Hz
CENTROPEEK	PEEK	Polyétheréthercétone	0.002	10^6 Hz
CENTRO HPM	PPSU	Polyphénylsulfone	0.005	10^6 Hz
CENTRO HPM	PSU	Polysulfone	0.003	10^6 Hz
CENTRO HPM	PEI	Polyétherimide	0.002	10^6 Hz
CENTROTRON	PPS	Polysulfure de phénylène	0.001	10^6 Hz
CENTROTRON GF 15	PPS GF 15	Polysulfure de phénylène + 15% Fibres de verre	-	10^6 Hz
CENTROTRON GF 40	PPS GF 40	Polysulfure de phénylène + 40% Fibres de verre	-	10^6 Hz
CENTROFLON	PVDF	Polyfluorure de vinylidène	0.165	10^6 Hz

Méthode de contrôle: IEC 60250
(à 100 Hz)